DEKALIN

IMMER DIE RICHTIGE WAHL

PRODUKTE VON HÖCHSTER QUALITÄT

FÜR WOHNMOBILE, WOHNWAGEN, CAMPINGBUSSE UND KASTENWAGEN

DEKA-SPACHTEL

Universeller 2K-Spachtel

DEKA-SPACHTEL ist ein 2-K Polyester-Reparaturfüllspachtel, der von Spezialisten leicht auf vielen Substraten im Bereich Wohnwagen- und Reisemobilfertigung angewendet werden kann. DEKA-SPACHTEL hat gute Fülleigenschaften und kann einfach geschliffen werden. Durch die lange Verarbeitungsfähigkeit kann es für viele unterschiedliche Reparaturen eingesetzt werden.

DEKA-SPACHTEL			
Art. Nr.	**Größe**	**Verpackung**	**Farbe**
6302234	1 kg	Dose	Beige
6302334	2 kg	Dose	Beige

Ihre Vorteile:

- **Allzweckspachtel**
- **Keine poröse Struktur**
- **Schnelle Aushärtung und einfach anzuwenden**
- **Gute Haftung auf vielen Substraten**
- **Hervorragend zu schleifen und zu verarbeiten**
- **Sehr glatte Oberfläche**
- **Keine Lufteinschlüsse**
- **Nachgewiesene Dauerhaftigkeit**

DEKALIN
IMMER DIE RICHTIGE WAHL

PRODUKTE VON HÖCHSTER QUALITÄT
FÜR WOHNMOBILE, WOHNWAGEN, CAMPINGBUSSE UND KASTENWAGEN

DEKA-SPACHTEL 2 Komponenten Mehrzweck-Spachtel

Technische Details

Produktbeschreibung
DEKA-SPACHTEL ist ein 2-K Polyester-Reparaturfüllspachtel, der von Spezialisten leicht auf vielen Substraten im Bereich Wohnwagen- und Reisemobilfertigung angewendet werden kann. DEKA-SPACHTEL hat gute Fülleigenschaften und kann einfach geschliffen werden. Durch die lange Verarbeitungsfähigkeit kann es für viele unterschiedliche Reparaturen eingesetzt werden.

Anwendung
- Zum Glätten von Oberflächen im Bus-, Zug-, LKW-, Wohnwagen- und Reisemobilbau
- Zum Auffüllen von Rissen, Beulen, Spalten, Löchern und Kratzern auf Metall- oder Kunststoffoberflächen (Hagelschäden)
- Für (erweiterte) Aufbauarbeiten, Seiten- und/oder Aufbaureparaturen
- Geeignet für Profis oder auch Heimwerker

Verarbeitung
Behandeln Sie die Oberfläche vor dem Auffüllen vor. Alle Roststellen müssen entfernt werden. Schleifen Sie Unregelmäßigkeiten weg. Erstellen Sie eine homogene Mischung durch sorgfältiges Verrühren der erforderlichen Menge Spachtel mit 2 – 3% Härter. Tragen Sie DEKA-SPACHTEL auf der zu behandelnden Oberfläche auf. Verteilen Sie den Spachtel gleichmäßig an der defekten Stelle. DEKA-SPACHTEL hat eine Verarbeitungszeit von ca. 5 Minuten, je nach Temperatur und Härtermenge (Anteil).
DEKA-SPACHTEL kann nach ca. 20 – 30 Minuten geschliffen werden. Ausgehärteter DEKA-SPACHTEL bildet eine sehr glatte Oberfläche und bildet keine Lufteinschlüsse.

Haftung
Allgemein bietet DEKA-SPACHTEL gute Haftwirkung auf normalen Stahlblechen, galvanisiertem Zinkstahlblech, feuerverzinktem Stahlblech, sendzimiertem galvanisiertem Stahlblech, grundierten und aufgefüllten Oberflächen, Zweikomponenten-Akryllacken in gutem Zustand (geschliffen), wasserbasierten Lacken, Holz, Zweikomponenten-Polyester, Zweikomponenten-Epoxidharzen, glasfaserverstärkten Kunststoffbauteilen und auf hartem Polyurethan. Keine Haftwirkung ohne Vorbehandlung auf Polyethylen, Polypropylen, Teflon® und bitumenhaltigen Substraten. Für Eigenschaften bei nicht genannten Substraten und weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte direkt von Ihren DEKALIN Kundenservice.

- Thermoplasten-Anstrich: Den Untergrund schleifen, polieren und sorgfältig mit z.B. Silikonentferner reinigen. Das Substrat muss trocken und in gutem Zustand sowie frei von Fett, Schleifstaub und Rost sein.
- Zweikomponentenlacke: matt schleifen und Staub und Fette entfernen.
- Galvanisiertes Zinkstahlblech: mit Verdünner oder Ethylacetat säubern.
- Feuerverzinktes Blech: mit NC-Verdünner oder Silikonentferner säubern.
- Aluminiumsubstrate: leicht anschleifen (angesichts der unzähligen Aluminiumlegierungen sollte immer ein vorheriger Haftungstest durchgeführt werden).

Lagerung
DEKA-SPACHTEL kann im geschlossenen (ungeöffneten) Behälter 12 Monate lang an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von 15°C bis 25°C gelagert werden.

Sicherheitsvorkehrungen
Bitte beachten Sie unser aktuelles Materialsicherheitsdatenblatt für weiterführende Informationen.

Transportklassifikation
Bitte beachten Sie unser aktuelles Materialsicherheitsdatenblatt für weiterführende Informationen.

Technische Daten

Farbe (Standard)	Beige
Basismaterial	Ungesättigtes Polyesterharz
Härtungssystem	Dibenzoylperoxidpaste 50%
Härtung-Mischungsverhältnis	2 – 3 %
Flammpunkt	< 31°C
Spezifische Dichte	ca. 1,8 kg / l
Verarbeitungszeit (23°C)	ca. 5 Minuten
Schleiffähig nach (23°C)	ca. 20/30 Minuten
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet)	-25°C bis +90°C
Bermerkung	Verschließen Sie offene Gebinde immer direkt nach Gebrauch
Verpackungsgrößen	1 kg Dose, 2 kg Dose

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Alle Angaben, Empfehlungen und Sicherheitsvorkehrungen beruhen auf eigenen Untersuchungen und Erfahrungen und sind ohne Gewähr. Obwohl die Dokumentation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernehmen wir keine Verantwortung für Fehler, Ungenauigkeiten oder Druckfehler. Wir behalten uns das Recht vor, das Produkt anzupassen, wann immer es uns notwendig erscheint. Da die Ausführung, die Beschaffenheit des Untergrundes und die Bedingungen bei der Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann auf der Grundlage dieser Dokumentation keine Verantwortung für ausgeführte Arbeiten übernommen werden. Wir empfehlen daher, eigene Versuche an Ort und Stelle durchzuführen. Allen unseren Lieferungen liegen die Allgemeinen Verkaufs- und Einkaufsbedingungen der DINOL GmbH zugrunde.